

Vertical Production Furnace

verticoo 200

可满足 200mm

圆片的生产


Centrotherm Verticoo 200批量生产立式炉由单根炉管,双 舟上料机构以及高效全自动圆片传递机械手组成。


工艺腔体和加热系统的设计拥有高度的灵活性,可用于所有标准常压和LPCVD工艺生产,每批次最大可满足150片。

Centrotherm的产品设计拥有高容量,高性能,无缺陷, 低维护成本和高适用性等优点。

Centrotherm Verticoo 200 的安全和可靠性可用于各类 半导体器件制造环节。 Equipment Process Solutions








工艺

常压

- 干氧
- 湿氧(centrotherm 氢氧合成)
- 退火(N2,H2)
- 扩散

氧化层均匀性

干氧氧化 |100nm |1050℃



工艺参数

	_ 8 700				
	p/p (1 σ)	Uniformity w/w (1 σ)	r/r (1 σ)	Process temperature	Typical thickness range
Dry oxidation <15 nm	1.5 Å	1.0 Å	1.0 Å	750-900 °C	2 - 15 nm
Dry oxidation >15 nm	1.5 %	1.0 %	1.0 %	900-1050 °C	15 - 150 nm
Wet oxidation <15 nm	1.5 Å	1.0 Å	1.0 Å	650-850 °C	5 - 15 nm
Wet oxidation >15 nm	1.5 %	1.0 %	1.0 %	850-1050 °C	15 - 1000 nm

特性和优势

详细设计

- 自动校准
- 双装舟
- 水冷加热炉体
- 占地小
- 分解式安装
- 内部可存放 20 个片盒









工艺 **LPCVD**

- 多晶硅 (掺杂, 无掺杂)
- 氮化硅
- 氮氧化硅
- TEOS 氧化
- 高温氧化

多晶硅平面 多晶硅参数

圆片尺寸:

200mm

单批数量:

100process wafers

工艺温度:

560-620° C

工艺压力:

150-250mTorr

气体:

SiH₄

气体接口:

Lances

生长速率:

~6-10nm/min

均匀性:

<1.5%((max-min)/2*mean)

<1%(1 o)



Top: Slot 108: Mean: 293 nm Uniformity (p/p): < 0.97 % ((max-min)/2*mean)


< 0.70 % (1 σ) Middle: Slot 59: Mean: 302 nm

Uniformity (p/p): < 1.01 % ((max-min)/2*mean) < 0.71 % (1 o)

Bottom: Slot 11:

Mean: 299 nm
Uniformity (p/p):
< 1.09 % ((max-min)/2*mean)
< 0.74 % (1 σ)

典型多晶硅结晶结构 表面特征



H 200 nm

高适用性 参数和优势

- 后续主要服务
- 高度监控服务
- 快速简易的炉管和衬管更换
- 维护空间大
- 机械手自动校准










verticoo 200

尺寸



技术参数

Model verticoo 200

圆片尺寸	• 150 mm 200 mm	
每批数量	 up to 150 process wafers 	
加热系统	• 5 zones	
可能工艺气体	 H₂, Ar, O₂, N₂O, N₂, SiH₄, NH₃, B₂H₆, PH₃, SiH₂Cl₂ 	
尺寸	 3154 mm x 1293 mm x 2800 mm Footprint 3.1 m² 	
功率消耗	• max. 25 kW	
电源输入	 400 V, 35 A (3ph) 50 Hz ¹ 	
干燥气体	• 6000 – 10000 Pa	
水冷	• 25 LPM	
排风	• 400 m³/h	

可选项

- 大气压力补偿
- 压力连锁
- SMIF 接口
- 快速冷却

中国销售代理:上海驰舰半导

体有限公司

电话: +86 (0) 2160751826 邮箱地址: eiitech@eiitech.cn

centrotherm

thermal solutions GmbH & Co. KG

Johannes-Schmid-Str. 8 89143 Blaubeuren Germany

Phone: +49 (0) 7344 9186-913 Fax: +49 (0) 7344 9186-387 E-Mail: info@centrotherm-ts.de

www.centrotherm-ts.de